



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

**Legenda risultati e classi\*\***

TIPO DI PROVA	MISURA	CLASSE*
Ispezione visiva e microscopica	N/A	Passato / Non Passato
Pressione differenziale	DP (Pa/cm <sup>2</sup> ) ± 5%	A (R < 40 Pa/cm <sup>2</sup> ) B (R < 60 Pa/cm <sup>2</sup> ) C (R > 60 Pa/cm <sup>2</sup> )
Efficienza di filtrazione particellare (PFE)	PFE (%) ± 5%	A (PFE > 65%) B (50% < PFE < 65%) C (PFE < 50%)
Efficienza di filtrazione batterica (BFE)	BFE (%) ± 10%	A (BFE > 90%) B (70% < BFE < 90%) C (BFE < 70%)

\* La prova del materiale è considerata superata se ogni test ha dato esito "**Passato**" oppure se risulta in classe **A o B**. Viceversa è non superata.

\*\* Si veda anche la "Nota Tecnica 2.0" del 25/03/2020 e versioni successive

**ESITI**

**Campione 2xSMS 35 gr/mq - Prova superata: Si**

TIPO DI PROVA	MISURA	CLASSE*
Ispezione visiva e microscopica	N/A	Passato
Pressione differenziale (Pa/cm <sup>2</sup> )	30	A
Efficienza di filtrazione particellare, PFE (%)	52	B/C
Efficienza di filtrazione batterica, BFE (%)	98	A

Data: 01/04/2020